

Teknisk faktablad

Sto Armeringsnett M

Alkalibestandig armeringsnett



Karakteristikk

Anvendelse	• ut- og innvendig • som armeringsnett • universell anvendbar
Egenskaper	• optimalisert kraftopptak for høyeste sikkerhet og for å unngå sprekker • høy strekkfasthet • forskyvningsstabil • alkalibestandig • fri for myknere
Format	• maskevidde: 6 x 6 mm • rullbredde: 110 cm

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Flatevekt	ETAG 004-2013 / Vedlegg C.3.1	165 g/m ²	ca.
Maskevidde	ETAG 004-2013 / Vedlegg C.3.3	6,0 mm	
Rivefasthet utleveringstilstand	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Gjenværende rivefasthet etter aldring	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Påføring

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.
	ved 10 cm overlapping	1,00 m/m ²
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.		

Teknisk faktablad

Sto Armeringsnett M

Påføring

Armeringsnettet bakes inn uten bobler og folder i den ytre tredjedelen av det ennå fuktige armeringssjiktet. Glatt overflaten.

Nettskjøtene må overlappes med 10 cm. De gule kantstripene fungerer som overlappsmarkering.

Ved sokkelavslutning skjæres armeringsnettet av med en skarp kniv ved underkanten av Sto Sokkellist.

Før armeringsnettet rundt hjørner og vindussmyg ved behov.

Ved bygningsåpninger (f.eks. vindussmyg og dørsmyg) utføres en svinnarmering med Sto Svinnarmering, Sto Hjørnevinkel kombi eller en nettremsse (min. 20 x 40 cm).

Dersom nettet er skåret, f.eks. for stillasankere, må en ekstra nettremsse påføres over snittet. Håndter nettet forsiktig slik at det ikke skades ved påføring.

Leveranse

Farge hvit med gule markeringer

Forpakning rull

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt og frostfritt. Beskyttes mot varme og direkte sollys.

Sertifikater/godkjenninger

ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS og StoArmat Classic / Classic plus) Europeisk teknisk vurdering
ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS og StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Europeisk teknisk vurdering
ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L og StoArmat Classic plus / StoArmat Classic plus QS) Europeisk teknisk vurdering
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (trekonstruksjon – MW/MW-L og StoArmat Classic S1 / StoLevell Classic + QS / Sto Armeringsputs + Europeisk teknisk vurdering
ETA-12/0533	StoTherm Classic® 10 (MW/MW-L og StoArmat Classic S1) Europeisk teknisk vurdering
ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L og StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Europeisk teknisk vurdering
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS og StoLevell Uni) Europeisk teknisk vurdering
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS og StoLevell Novo) Europeisk teknisk vurdering

Teknisk faktablad

Sto Armeringsnett M

ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS og StoLevell Duo) Europeisk teknisk vurdering
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS og StoLevell Alpha) Europeisk teknisk vurdering
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS og StoLevell FT) Europeisk teknisk vurdering
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (trekonstruksjon – EPS og StoLevell Duo / StoLevell Duo plus / StoLevell Uni / StoLevell Novo / StoLevell FT) Europeisk teknisk vurdering
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L og StoLevell Uni) Europeisk teknisk vurdering
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L og StoLevell Novo) Europeisk teknisk vurdering
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L og StoLevell FT) Europeisk teknisk vurdering
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L og StoLevell Duo / StoLevell Duo Plus) Europeisk teknisk vurdering
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (trekonstruksjon – mineralull og StoLevell Uni / StoLevell Novo, innfesting: klebet) Europeisk teknisk vurdering
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (trekonstruksjon – trefiberplater og StoLevell Uni / StoLevell FT / StoLevell Novo, innfesting: plugget) Europeisk teknisk vurdering
ETA-09/0304	StoTherm Wood 2 (trekonstruksjon – trefiberplater og StoLevell Uni / StoLevell FT, plugg/klebmasse) Europeisk teknisk vurdering
ETA-06/0197	StoTherm Cell Europeisk teknisk vurdering
ETA-09/0267	StoTherm Resol Europeisk teknisk vurdering
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Europeisk teknisk vurdering
ETA-17/0041	StoTherm PIR Europeisk teknisk vurdering
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Europeisk teknisk vurdering
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Europeisk teknisk vurdering
ETA-17/0406	StoVentec R Europeisk teknisk vurdering

Merking

Produktgruppe

Armeringsnett

Teknisk faktablad

Sto Armeringsnett M

Sikkerhet

Hensynta sikkerhetsdatabladet!

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no