

Teknisk faktablad

Sto Fugebånd Lento Plus

Komprimert fugebånd av impregnert mykskum



Karakteristikk

Anvendelse	- for tetting av tilslutninger ved tilstøtende bygningsdeler i isolerte fasadesystemer - for fugebredder 3–7 mm og 7–12 mm
Egenskaper	- slagregntett - helimpregnert - ekspanderer langsomt - selvklebende
Format	båndbredde/fugebredde: 15/3–7 mm 15/7–12 mm
Anvisninger	- slagregntetthet iht. DIN 18542 BG 1 oppnås kun når fugebredden ligger innen anvendelsesområdet (3–7 mm og 7–12 mm) - brannegenskaper iht. DIN 4102-B1 gjelder kun mellom massive mineralske bygningsmaterialer

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisninger
Vanndampdiffusjonsmotstandstall μ	EN ISO 12572	< 100	
Varmeledningsevne	DIN 52612	0,048 W/(m*K)	
Bulktetthet		80 g/cm ³	
Temperaturbestandighet		-30–+90 °C	
Slagregntetthet	EN 1027	600 Pa	
Værbestandighet	DIN 18542	BG 1	
Luftgjennomslipp	DIN 18055	0,1 m ³ /[h*m*(daPa) ^{0,7}]	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav	Underlaget må være stabilt, jevnt, tørt og fritt for stoffer som kan påvirke vedheften (f.eks. fett, smuss).
-------------	--

Påføring

Påføringstemperatur	Høyeste påføringstemperatur: +25 °C
----------------------------	-------------------------------------

Forbruk	Utførelse	Forbruk ca.
		1,00 m/m
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De		

Teknisk faktablad

Sto Fugebånd Lento Plus

angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Påføring	Generelt: Skjær av de første og siste 25 mm på båndet (komprimeringen på rullen er hardest der og vil dermed ikke ekspandere ordentlig). Mål fugens lengde eksakt. Legg til to centimeter "ekspansjonsreserve" for hver meter med fugebånd. Skjær av fugebåndet rett. Dra av beskyttelsesremsen på den selvklebende siden og trykk båndet lett mot fugesiden. Så snart kompresjonstrykket opphører, begynner båndet å ekspandere. Det anbefales alltid å klargjøre isolasjonsplatene før påklebing av fugebånd. Sørg for et gjennomgående tettingsnivå. I skjøtene settes begge kantene på fugebåndet tett inntil hverandre. Type 15/3–7 og 15/7–12: Trykk sammen fugebåndet ved ytterkanten, kun på sådan måte sikres tettheten (se bilde). Ved innerhjørner stumpskjøtes to fugebånd. Fugebåndet kan overbearbeides med puss. For å unngå ukontrollert avriving må etterfølgende armering og sluttbelegg adskilles fra tilgrensende bygningsdeler med et snitt med en murskje.
Rengjøring av verktøy	Rengjør med aceton eller med vann og såpe.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Legg noe tungt over restruller i åpnede kartonger for å hindre at båndet ekspanderer (teleskopisk). Ved høyere temperaturer ekspanderer fugebåndet raskere. Lagring på et kjølig sted anbefales.
Leveranse	
Farge	Antrasitt
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres tørt og kjølig.
Merking	
Produktgruppe	Isolerte fasadesystemer – tilbehør
Særskilte opplysninger	

Formålet med dette tekniske faktabladet er at brukeren skal kunne forsikre seg om at produktet er egnet for formålet. Bemerk at det alltid er brukeren som ansvar for vurderingen om produktets egnethet og holdbarhet iht. gjeldende situasjon. Anvendelse av produktet som ikke entydig nevnes i dette tekniske faktablad kan kun utføres etter samråd med Sto Norge. Uten samtykke er anvendelse av produktet på egen risiko. Dette gjelder spesielt dersom produktet anvendes i kombinasjon med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på www.sto.no, og det er brukerens ansvar å sørge for at gyldig teknisk faktablad anvendes. Sto Norge ansvarer for at informasjon i dette tekniske faktabladet er korrekt. Eksempler på hva som ligger utenfor Sto Norge sitt ansvar er lagring, konstruksjon, bearbeiding, kompatibilitet med andre produkter, utførelse og lokale forhold.

Teknisk faktablad

Sto Fugebånd Lento Plus



Trykk sammen fugebåndet ved kantene.

Sto Norge AS

Postadresse:

Waldemar Thranes gate 98A

N - 0175 Oslo

Besøksadresse:

Waldemar Thranes gate 98B

N - 0175 Oslo

Telefon: 66 81 35 00

Telefaks: 66 81 35 01

info.no@sto.com