

Teknisk faktablad

Sto Fugemasse WF

Akrylfugemasse



Karakteristikk

Anvendelse

- ut- og innvendig
- for klebing av innvendige profiler
- for tetting av fuger med ingen eller meget små bevegelser
- ikke egnet for fuger med moderate og store bevegelser (f.eks. vindustilslutningsfuger, dilatasjonsfuger)

Egenskaper

- plastoelastisk
- inneholder ingen myknere som kan frigjøres fra produktet

Format

- 310 ml patron

Særskilte egenskaper / anmerkninger

- produktet oppfyller EN 15651-1
- produktet er ikke bestandig mot konstant vanneksposering og bør ved utvendig bruk beskyttes med maling

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Brannegenskaper	EN 13501-1	E	
Bulktetthet		1,7 g/cm ³	ca.
Temperaturbestandighet		-25–80 °C	
Totalt tillatt deformasjon		10 %	
Maksimal fugebredde		25 mm	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav

Underlaget må være fritt for løse deler, fett, støv og olje.

Forberedelser

Fjern støv, puss- og mørtelrester fra fugen.

Påføring

Påføringstemperatur

Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C
Høyeste underlags- og lufttemperatur: +30 °C

Teknisk faktablad

Sto Fugemasse WF

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.
	avhengig av prosjekt og anvendelse	
	De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.	
Påføring	påføres med patron, med egnet patronpistol Fugebredden bør være min. 7,5 mm og maks. 25 mm, fugedybden min. 12 mm (generelt halve fugebredden). Monter Sto Bunnfyllingslist med egnet dimensjon (ca. 5 mm bredere enn fugen) i ønsket fugedybde, uten å skade den. Sprøyt inn tetningsmassen med en hånd- eller trykkluftpistol og jevn ut med verktøy (fugesparkel) fuktet med vann eller terpentin. Produktet kan overbearbeides med puss eller maling. Anvendelse i kombinasjon med StoTherm isolerte fasadesystemer: Fugebredden må være min. 10 mm. Belegg fugesidene med gjeldende armeringsmasse og grunn (Sto Primer, StoPrep Miral).	
Tørring, herding, overarbeiding	Herdingen tar 1–2 uker avhengig av værforhold og fugetverrsnitt.	
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.	
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Beskytt mot frost og regn frem til huddannelse (ca. 30–60 minutter).	
Leveranse		
Farge	hvit	
Forpakning	patron	
Lagring		
Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt. Beskyttes mot varme og direkte sollys.	
Merking		
Produktgruppe	Isolerte fasadesystemer – tilbehør	

Teknisk faktablad

Sto Fugemasse WF

Sikkerhet

Hensynta sikkerhetsdatabladet!

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no