

Teknisk faktablad

Sto Fugeskum, til pistol

Enkomponent polyuretanskum



Karakteristikk

Anvendelse	• utvendig • for fylling av fuger og hull i isolasjonsplater med bredde opp til 5 mm • for fylling av hull og andre hulrom
-------------------	--

Egenskaper	• fri for HKFK og HFK • fri for KFK • varmeisolerende • fuktherdende • bestandig mot varme, vann og ulike kjemikalier • brannklasse B1 iht. DIN 4102
-------------------	--

Format	• Ø boks: 65 mm • høyde: 330 mm • innhold: 750 ml
---------------	---

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Varmedningsevne	DIN 52612	0,04 W/(m²K)	
Utbytte i L	TIAS-101	> 35 l	
Skinndannelse	TIAS-106	5–15 min	
Skjæretid	VIAS-107	30–60 min	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav	Underlaget må være jevnt, bærekraftig, rent og tørt.
-------------	--

Påføring

Påføringstemperatur	Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C Høyeste underlags- og lufttemperatur: +35 °C
----------------------------	---

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.
	objektspesifikk	

Teknisk faktablad

Sto Fugeskum, til pistol

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Påføring	Alle hefteflater må eventuelt fuktes lett før skummet påføres. Ved større hulrom og påføring av tykkere sjikt, må en mellomfukting utføres. Rist produktet kraftig før bruk. Fjern beskyttelsesdekslet og skru boksen på Sto Fugeskumpistol. Påfør skummet sparsommelig i fugen eller hulrommet med slangespissen i en fortløpende streng. Skummengden doseres ved å regulere avtrekkeren og doseringsskruen på pistolen. Hulrom fylles med kun 30–40 % skum, ettersom skummet ekspanderer 2–3 ganger størrelsen. Fyllingen av hulrom må utføres fra det dypeste stedet. Utstikkende eller utsvellende skum fjernes mekanisk først etter full herding. Dette utføres f.eks. med en skarp kniv eller med sliping. Produktet kan påføres med tidsavbrudd, men ved lengre avbrudd må det sørges for at boksen forblir fastskrudd under trykk på Sto Fugeskumpistol og at doseringsskruen er lukket. Boksen må forbli fastskrudd på pistolen til den er helt tom. Skru deretter umiddelbart på en ny boks eller rengjør pistolen med Sto Pistolrengjøringsmiddel.
Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig	Spreddeevnen påvirkes av temperatur, fuktighet og størrelsen på hulrommet som skal fylles med skum. Ferskt skum må ikke utsettes for direkte, sterkt sollys. Produktet er ikke egnet for utforming av elastiske tilslutninger, tetningsfuger samt dilatasjonsfuger. Herdet skum er ikke UV-bestandig. Påfør kun i godt ventilerte områder. Ikke røyk! Beskytt øynene, benytt vernehansker og arbeidsklær. Fjern skumsprut umiddelbart med Sto Pistolrengjøringsmiddel eller acetone.
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres kjølig, frostfritt, tørt og oppreist. Beskyttes mot sollys.
Lagringstid	Beste kvalitet i originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 1450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2021
Merking	
Produktgruppe	Isolerte fasadesystemer – tilbehør

Teknisk faktablad

Sto Fugeskum, til pistol

Sikkerhet

Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning.
Hensynta sikkerhetsdatabladet!
Sikkerhetsanvisning gjelder for bruksklart, uanvendt produkt.

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av støv/ røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler. Åndedrettsvern skal benyttes [ved utilstrekkelig ventilasjon]. Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no