


Teknisk faktablad

Sto Hjørnevinkel standard

Kantprofil med integrert glassfibernet



Karakteristikk

- Anvendelse**
- ut- og innvendig
 - for hjørneutforming i isolerte fasadesystemer

- Egenskaper**
- av plast
 - med integrert glassfibernet (160 g/m²)

- Format**
- maskevidde: 4 x 4 mm
 - nettflens, i cm:
11/13, 11/22, 10/35
 - flere formater på forespørsel
 - lengde: 250 cm

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Flatevekt	ETAG 004 / Vedlegg C 6.1	160 g/m ²	av glassfibernet

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

- Krav**
- Isolerte fasadesystemer:
Klebemørtelen for isolasjonsplatene må være tilstrekkelig herdet (tørke-/herdetid for organisk klebemasse eller mineralsk klebemørtel finnes i teknisk faktablad for gjeldende produkt).
Rene, tørre, forskyvningsfrie og jevne isolasjonsplateflater, fluktende kanter.
- Sanering av pussede overflater:
Stabilt, jevnt, tørt og rent underlag – fritt for stoffer som kan påvirke vedheften (f.eks. smuss).
Kontroller fasthet og hull.

- Forberedelser**
- Sanering av pussede overflater:
Slå av grove utstikkende deler, jevn ut større ujevnheter med f.eks. egnet mørtel.

Påføring

Forbruk	Utførelse	Forbruk ca.
		1,00 m/m

Teknisk faktablad

Sto Hjørnevinkel standard

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Påføring

I kantområdet påføres armeringsmassen heldekkende i nettets bredde. Påfør hjørnevinkelen vertikalt og fluktende samt uten bobler og folder. Trekk overflødig armeringsmasse av med et glattebrett av rustfritt stål (for å unngå en dobling av armeringssjiktet i hjørnene).
Ved utførelse av flatearmeringen trekkes nettet helt ut til hjørnet.

Armering av smyg samt utforming av smygkanter kan utføres i en arbeidsomgang med hjelp av hjørnevinkelen. Det integrerte glassfibernettet føres til smygets bakre kant og sparkles inn i den allerede påførte grunnpussen. Ved anvendelse av karmliester: Karmlistens nettremse og hjørnevinkelen må overlappes minst 10 cm.

Leveranse

Farge gul profil

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt og plant.

Merking

Produktgruppe Isolerte fasadesystemer – tilbehør

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no

Teknisk faktablad

Sto Hjørnevinkel standard