


Teknisk faktablad

Sto Hydraulisk Kalkbruk KKh

Mineralsk kalkmørtel iht. EN 998-1, av chaux blanche EN 459-1-HL 3,5, klasse CS I



Karakteristikk

- Anvendelse**
- ut- og innvendig
 - for gamle og nye bygninger

- Egenskaper**
- god vedheft på mineralske underlag

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Tilslag		sand 0–3 mm	
Vannbehov 0–1 mm		21 %	
Vannbehov 0–3 mm		17 %	
Luftinnhold		ca. 6 %	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

- Krav**
- Underlaget må være mineralsk, fast og fritt for løse og porøse puss- og malingssjikt samt gjennomfuktet slik at rett absorpsjonsevne oppnås.

Påføring

- Påføringsstemperatur**
- Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5 °C
Høyeste påførings- og underlagstemperatur: +35 °C

- Blandingsforhold**
- Sto Hydraulisk Kalkbruk KKh 0–1 mm: 20 kg blandes med 4,2 l vann
Sto Hydraulisk Kalkbruk KKh 0–3 mm: 20 kg blandes med 3,4 l vann

- Klargjøring av materialet**
- Bland tørrmørtelen med vann i hurtiggående blander i 2 minutter, tvangsblender i 7–10 minutter eller frittfallsblender i ca. 8 minutter. Alternativt gjennomstrømningsblander.

- Forbruk**
- | | |
|----------------------|-----------------------|
| Anvendelsesmåte | Forbruk ca. |
| pr. mm sjikthykkelse | 1,9 kg/m ² |
- Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

- Påføring**
- Absorberende underlag bør forvannes dagen før.
Enkelte underlag må tynngrunnes med Sto Hydraulisk Kalkbruk Kh dagen før.

Teknisk faktablad

Sto Hydraulisk Kalkbruk KKh

Grovpudd:

Utføres med Sto Hydraulisk Kalkbruk KKh 0–3 mm i ett sjikt fra 5 til maks. 10 mm

Finpussing:

Utføres med Sto Hydraulisk Kalkbruk KKh 0–1 mm i ett sjikt fra 3 til maks. 6 mm.

Kalkmørtelen påføres manuelt eller maskinelt.

Hensynta værforholdet, tenk spesielt på frostfare.

Mørtelen må anvendes innen 2 timer etter tilblending.

Etterbehandling	Fastheten øker ved ettervanning av herdet sjikt. Ettervanning må alltid utføres ved tørr og varm værtype samt ved sterk vind. Beskytt nypåførte overflater mot direkte sollys og sterk vind.
------------------------	--

Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter anvendelse.
------------------------------	--

Leveranse

Farge	Lysegrå
--------------	---------

Forpakning	20 kg, 1000 kg
-------------------	----------------

Lagring

Lagringsforhold	Lagres tørt.
------------------------	--------------

Lagringstid	Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026
--------------------	---

Merking

Produktgruppe	Mineralsk grunnpudd
----------------------	---------------------

Sikkerhet	Produktet er merkepliktig. Sikkerhetsdatablad finnes på www.sto.no Observer informasjonen angående produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.
------------------	--

Særskilte anvisninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Teknisk faktablad

Sto Hydraulisk Kalkbruk KKh

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no