


Teknisk faktablad

Sto Hydraulisk Kalkbruk Kh

Mineralsk kalkmørtel iht. EN 998-1, av chaux blanche EN 459-1-HL 3,5, klasse CS III



Karakteristikk

- Anvendelse**
- ut- og innvendig
 - for gamle og nye bygninger

- Egenskaper**
- god vedheft på mineralske underlag

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Tilslag		3 mm	
Vannbehov		15 %	
Luftinnhold		ca. 9 %	
Kornstørrelse		3 mm	
Maks. tykkelse pr. påslag		10 mm	
Min. tykkelse pr. påslag		5 mm	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

- Krav**
- Underlaget må være mineralsk, fast og fritt for løse og porøse puss- og malingssjikt samt gjennomfuktet slik at rett absorpsjonsevne oppnås.

Påføring

- Påføringstemperatur**
- Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5 °C
Høyeste påførings- og underlagstemperatur: +35 °C

- Klargjøring av materialet**
- 25 kg blandes med 3,8 l vann

Bland tørrmørtelen med vann i hurtiggående blander i 2 minutter, tvangsblender i 7–10 minutter eller frittfallsblender i ca. 8 minutter. Alternativt gjennomstrømningsblender.

- Forbruk**
- | | |
|----------------------|------------------------|
| Anvendelsesmåte | Forbruk ca. |
| pr. cm sjikthykkelse | 16,0 kg/m ² |
- Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Teknisk faktablad

Sto Hydraulisk Kalkbruk Kh

Påføring	Absorberende underlag bør forvannes dagen før. Kalkmørtelen påføres manuelt eller maskinelt. Hensynta værforholdet, tenk spesielt på frostfare.
Etterbehandling	Fastheten øker ved ettervanning av herdet sjikt. Ettervanning må alltid utføres ved tørr og varm værtype samt ved sterk vind. Beskytt nypåførte overflater mot direkte sollys og sterk vind.
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter anvendelse.
Leveranse	
Farge	Lysegrå
Forpakning	Sekk 25 kg, storsekk 1000 kg
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres tørt.
Lagringstid	Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026
Merking	
Produktgruppe	Mineralsk grunnpuss
Sikkerhet	Produktet er merkepliktig. Sikkerhetsdatablad finnes på www.sto.no Observer informasjonen angående produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.

Særskilte anvisninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Teknisk faktablad

Sto Hydraulisk Kalkbruk Kh

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no