


Teknisk faktablad

Sto Kalkbruk

Mineralsk kalkmørtel iht. EN 998-1, klasse CS 1



Karakteristikk

Anvendelse

- ut- og innvendig
- for gamle og nye bygninger

Egenskaper

- god vedheft på mineralske underlag

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisninger
Vannbehov		19 %	1 mm
		18 %	3 mm
Luftinnhold		6,5 %	1 mm
		8,5 %	3 mm
Kornstørrelse		1 mm / 3 mm	
Maks. tykkelse pr. påslag		5 mm / 10 mm	
Min. tykkelse pr. påslag		3 mm	

Alle verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. Siden vi bruker naturlige råvarer i våre produkter, kan verdiene i enkelte leveranser avvike ubetydelig. Dette påvirker imidlertid ikke produktenes egenskaper.

Underlag

Krav Underlaget må være fast, rent, tørt, jevnt og bærekraftig samt gjennomfuktet slik at rett absorpsjonsevne oppnås.

Påføring

Påføringstemperatur Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5 °C.

Klargjøring av materialet

20 kg Sto Kalkbruk 1 mm blandes med 3,8 l vann
20 kg Sto Kalkbruk 3 mm blandes med 3,6 l vann

Bland tørrmørtelen med vann i hurtiggående blander i 3–4 minutter, eller saktegående blander i 7–10 minutter.

Forbruk

Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
pr. cm sjikttykkelse	20,0	kg/m ²
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.		

Grunning

Ved behov grunnes det med Sto Hydraulisk Kalkbruk Kh eller Sto Hydraulisk Kalkbruk KKh i et tynt sjikt, ca. 3 kg/m²

Teknisk faktablad

Sto Kalkbruk

Påføring	Kalkmørtelen påføres manuelt eller sprøytes. Sprøytbar med de fleste pussprøyter som anvendes på markedet.
Rengjøring	Rengjør med vann umiddelbart etter anvendelse.
Øvrig	Også for muringsarbeid der en svak mørtel etterspørres.
Leveranse	
Farge	Lysegrå
Forpakning	20 kg, 1000 kg
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres tørt.
Lagringstid	Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026.
Merking	
Produktgruppe	Mineralsk grunnpuss
Sammensetning	Lesket kalk E, natursand 0–1 mm og 0–3 mm
Sikkerhet	Produktet er merkepliktig. Sikkerhetsdatablad finnes på www.sto.no Observer informasjonen angående produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.

Særskilte anvisninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no