


Teknisk faktablad

Sto Kvaderarmering

Forbukknettsstykke



Karakteristikk

Anvendelse

- utvendig
- som armering for kvaderfasade

Egenskaper

- alkalibestandig

Format

- nettstav: lengde 200 cm
- innvendig hjørnestykke, utvendig hjørnestykke
- krysstykke, T-stykke
- type I: U-spor, 3,0/2,0 cm bred, 1,5 cm dyp
- type II: U-spor, 3,5/2,0 cm bred, 1,5 cm dyp
- type III: V-spor, 3,0 cm bred, 1,8 cm dyp

Påføring

Forbruk

Utførelse

Forbruk ca.

0,53

stk./m

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Teknisk faktablad

Sto Kvaderarmering

Påføring

Trykk nettet inn uten bobler og folder i den nypåførte grunnpussen og arbeid inn med Sto Sporskje slik at den øvre delen tilpasses sporet. Anvend tilsvarende formdeler til armering av spor ved bygningshjørner og kryss. Sporet utarbeides i en andre arbeidsomgang med ren og jevn ettertrekking av armeringsmasse.

Nettet må ligge i ytre tredjedel av armeringsmassen og dekkes helt av denne. Nettskjøtene må overlappes med 10 cm.

Armering av flaten mellom kvaderutformingen utføres med Sto Armeringsnett. Glassfibernettet legges med overlapping ut til sporkanten.

Etter tilstrekkelig herde- og tørketid for armeringssjiktet kan sporet farges. Før sluttbelegg må det ferdig belagte sporet maskeres med tape. Tapen beskytter sporene ved pussing av flaten og sørger for ved eksakt maskering en ren og rettlinjert kantutforming av kvaderpussen.

Nettet må håndteres skånsomt for å unngå skade ved påføring.

Leveranse

Forpakning kartong

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt.

Merking

Produktgruppe Armeringsnett

Sikkerhet

Hensynta sikkerhetsdatabladet!

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Teknisk faktablad

Sto Kvaderarmering

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no