

Teknisk faktablad

Sto Pansernett

Forsterket armeringsnett



Karakteristikk

Anvendelse	• utvendig • som ekstra armering • for forbedring av trykkfastheten i støttsatte områder i isolerte fasadesystemer
-------------------	--

Egenskaper	• høy strekkfasthet • forskyvningsstabil • alkalibestandig • fri for myknere
-------------------	---

Format	• maskevidde: 7,5 x 7,5 mm • bredde: 100 cm
---------------	--

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Flatevekt	ETAG 004-2013 / Vedlegg C.3.1	> 450 g/m ²	større-lik
Maskevidde	ETAG 004-2013 / Vedlegg C.3.3	7,5 mm	
Rivefasthet utleveringstilstand	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 4.000 N/50mm	
Gjenværende rivefasthet etter aldring	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Påføring

Forbruk	Utførelse	Forbruk ca.
		1,00 m/m ²
Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.		

Teknisk faktablad

Sto Pansernett

Påføring

Den ekstra armeringen påføres under den normale overflatearmeringen.

Armeringsnettet bakes fullstendig inn uten bobler og folder i den nypåførte armeringsmassen og plansparkles.

Påføres ikke med overlapp, men kant i kant.

Overflatearmeringen påføres vått-i-vått med systemets armeringsnett ovenpå.

Ved sokkelavslutning legges armeringsnettet i liv med overkanten på Sto Sokkellist.

Nettet må håndteres skånsomt for å unngå skade ved påføring.

Leveranse		
Farge	hvit	
Forpakning	rull	
Lagring		
Lagringsforhold	Lagres tørt.	
Sertifikater/godkjenninger		
	ETA-05/0098	StoTherm Classic® 2 (EPS og StoLevell Classic / StoLevell Classic QS / Sto Armeringsputs) Europeisk teknisk vurdering
	ETA-09/0058	StoTherm Classic® 5 (EPS og StoArmat Classic plus / StoArmat Classic plus QS) Europeisk teknisk vurdering
	ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS og StoArmat Classic / Classic plus) Europeisk teknisk godkjenning
	ETA-20/0465	GUT-00001696 Europeisk teknisk vurdering
	ETA-07/0088	StoTherm Classic® 2 (MW/MW-L og StoLevell Classic) Europeisk teknisk vurdering
	ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L og StoArmat Classic plus / StoArmat Classic plus QS) Europeisk teknisk vurdering
	ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (MW/MW-L og StoArmat Classic S1 / StoLevell Classic + QS / Sto Armeringsputs + QS / StoPrefa Arm Europeisk teknisk vurdering
	ETA-20/0480	GUT-00001697 Europeisk teknisk vurdering
	ETA-12/0533	StoTherm Classic® 10 (MW/MW-L og StoArmat Classic S1) Europeisk teknisk vurdering
	ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS og StoLevell Uni) Europeisk teknisk vurdering

Teknisk faktablad

Sto Pansernett

ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS og StoLevell Novo) Europeisk teknisk vurdering
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS og StoLevell Duo) Europeisk teknisk vurdering
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS og StoLevell Beta) Europeisk teknisk vurdering
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS og StoLevell FT) Europeisk teknisk vurdering
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (trekonstruksjon – EPS og StoLevell Duo / StoLevell Duo plus / StoLevell Uni / StoLevell Novo / StoLevell FT) Europeisk teknisk vurdering
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L og StoLevell Uni) Europeisk teknisk vurdering
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L og StoLevell Novo) Europeisk teknisk vurdering
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L og StoLevell FT) Europeisk teknisk vurdering
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L og StoLevell Duo / StoLevell Duo Plus) Europeisk teknisk vurdering
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (trekonstruksjon – mineralull og StoLevell Uni / StoLevell Novo, innfesting: klebet) Europeisk teknisk vurdering
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (trekonstruksjon – trefiberplater og StoLevell Uni / StoLevell FT / StoLevell Novo, innfesting: plagget) Europeisk teknisk vurdering
ETA-09/0267	StoTherm Resol Europeisk teknisk vurdering
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Europeisk teknisk godkjenning
ETA-17/0041	StoTherm PIR Europeisk teknisk vurdering
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Europeisk teknisk vurdering
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Europeisk teknisk vurdering

Merking

Produktgruppe Armeringsnett

Sikkerhet Hensynta sikkerhetsdatabladet!

Teknisk faktablad

Sto Pansernett

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no