

Teknisk faktablad

Sto Panservinkel

Forbukket, forsterket glassfibernet



Karakteristikk

- Anvendelse**
- utvendig
 - for hjørneutforming i isolerte fasadesystemer

- Egenskaper**
- forskyvningsstabil
 - alkalibestandig
 - fri for myknere

- Format**
- maskevidde 13 x 5 mm
 - bredde: 7 x 9 cm eller 11 x 13 cm
 - lengde: 50 m

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Brannegenskaper (klasse)	DIN 4102	minst B2	i installert, bruksegnet tilstand
Flatevekt	ETAG 004-2013 / Vedlegg C.3.1	280 g/m ²	
Rivefasthet utleveringstilstand	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 2.300 N/50mm	
Gjenværende rivefasthet etter aldring	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

- Krav**
- Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig samt fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler.

- Forberedelser**
- Isolasjonsplatene påføres i forband, nedenfra og opp, rettlinjet, jevnt og tett på det klargjorte underlaget. Etter herding av klebmassen påføres Sto Panservinkel.

Påføring

- Påføringstemperatur**
- Laveste underlags- og lufttemperatur: 0 °C

Teknisk faktablad

Sto Panservinkel

Påføring

Tilskjær Sto Panservinkel i tilsvarende kantlengde. Legg mot kanten og bøy ved den synlige markeringen. Påfør armeringsmasse heldekkende på området som skal bearbeides. Sto Panservinkel bakes inn uten bobler og folder i ytre tredjedel av den nypåførte armeringsmassen og plansparkles. Før nettet ut til hjørnet ved den etterfølgende flatearmeringen, for å sikre tilstrekkelig overlapping.

Leveranse

Farge hvit

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt og plant.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no