


Teknisk faktablad

Sto Putsbruk A

Mineralsk grunnpuss iht. EN 998-1,
klasse CS IV, KC 15/85/455



Karakteristikk

- Anvendelse**
- ut- og innvendig
 - for gamle og nye bygninger

- Egenskaper**
- god vedheft på mineralske underlag

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisninger
Densitet tørrpulver		ca. 1600 kg/m ³	
Densitet våt puss		ca. 1850 kg/m ³	
Trykkfasthet		mørteltype CS IV	
Luftinnhold		ca. 14 %	
Kornstørrelse		0–3 mm	
Maks. tykkelse pr. påslag		10 mm	
Min. tykkelse pr. påslag		5 mm	

Alle verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. Siden vi bruker naturlige råvarer i våre produkter, kan verdiene i enkelte leveranser avvike ubetydelig. Dette påvirker imidlertid ikke produktenes egenskaper.

Underlag

- Krav**
- Underlaget må være fast, rent, tørt, jevnt og bærekraftig samt gjennomfuktet slik at rett absorpsjonsevne oppnås.

Påføring

- Påføringstemperatur**
- Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5° C.

- Blandingsforhold**
- 3,2 l vann pr. 20 kg
Vannbehov: ca. 16 %

- Klargjøring av materialet**
- Bland tørrmørtelen med vann i hurtiggående blander i 3–4 minutter eller saktegående blander i 7–10 minutter.

- Forbruk**
- | | |
|----------------------|-----------------------|
| Anvendelsesmåte | Forbruk ca. |
| pr. mm sjikttykkelse | 1,9 kg/m ² |
- Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Teknisk faktablad

Sto Putsbruk A

Påføring

Pussmørtelen påføres for hånd eller sprøytes. Avdragning utføres med rettholt og komprimering med pussbrett. Ettervanning må utføres ved tørr og varm værtype. Sprøyttbar med de fleste pusssprøyter som anvendes på markedet.

Mørtelen må anvendes innen 2 timer etter tilblanding. Ved varm værtype forkortes anvendelsestiden. Mørtel som har begynt å herde må ikke blandes med vann, men kasseres.

Rengjøring av verktøy

Rengjør med vann umiddelbart etter anvendelse.

Leveranse

Farge Sementgrå

Forpakning 20 kg, 1000 kg

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt.

Lagringstid

Dette produktet er kromatredusert eller kromatfattig. Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026

Merking

Produktgruppe Mineralsk grunnpuss

Sammensetning Kalk, byggsement, natursand, luftporedanner, konsistensforbedrer

Sikkerhet

Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning. Hensynta sikkerhetsdatabladet!

Særskilte anvisninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no