


Teknisk faktablad

Sto Putsbruk B

Mineralsk grunnpuss iht. EN 998-1,
klasse CS III, KC 35/65/590



Karakteristikk

- Anvendelse**
- ut- og innvendig
 - for gamle og nye bygninger

- Egenskaper**
- god vedheft på mineralske underlag

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisninger
Densitet tørrpulver		ca. 1600 kg/m ³	
Densitet våt puss		ca. 1900 kg/m ³	
Trykkfasthet		mørteltype CS III	
Luftinnhold		ca. 14 %	
Kornstørrelse		3 mm	
Maks. tykkelse pr. påslag		10 mm	
Min. tykkelse pr. påslag		5 mm	

Alle verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. Siden vi bruker naturlige råvarer i våre produkter, kan verdiene i enkelte leveranser avvike ubetydelig. Dette påvirker imidlertid ikke produktenes egenskaper.

Underlag

- Krav**
- Underlaget må være fast, rent, tørt, jevnt og bærekraftig samt gjennomfuktet slik at rett absorpsjonsevne oppnås.

Påføring

- Påføringstemperatur**
- Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5° C.

- Blandingsforhold**
- Sto Putsbruk B : 4,1–4,2 l vann pr. 25 kg, vannbehov ca. 16,5 %

- Klargjøring av materialet**
- Bland tørrmørtelen med vann i hurtiggående blander i 3–4 minutter eller saktegående blander i 7–10 minutter.

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.
	ved min. anbefalt sjikthykkelse	9,5 kg/m ²
	ved maks. anbefalt sjikthykkelse	19,0 kg/m ²

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

- Grunning**
- Grunn med Sto Putsbruk A i et tynt sjikt, ca. 3 kg/m²

Teknisk faktablad

Sto Putsbruk B

Påføring	Pussmørtelen påføres for hånd eller sprøytes. Avdragning utføres med rettholt og komprimering med pussbrett. Ettervanning må utføres ved tørr og varm værtype. Sprøytbar med de fleste pusssprøyter som anvendes på markedet. Mørtelen må anvendes innen 2 timer etter tilblending. Ved varm værtype forkortes anvendelsestiden. Mørtel som har begynt å herde må ikke blandes med vann, men kasseres.
-----------------	---

Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann umiddelbart etter anvendelse.
------------------------------	--

Leveranse

Farge	Sementgrå
--------------	-----------

Forpakning	Sekk 25 kg, storsekk 1000 kg
-------------------	------------------------------

Lagring

Lagringsforhold	Lagres tørt.
------------------------	--------------

Lagringstid	Dette produktet er kromatredusert eller kromatfattig. Beste kvalitet i originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 1450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 år 2021
--------------------	--

Merking

Produktgruppe	Mineralsk grunnpuss
----------------------	---------------------

Sammensetning	Kalk, byggsement, natursand, luftporedanner, konsistensforbedrer
----------------------	--

Sikkerhet	Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning. Hensynta sikkerhetsdatabladet!
------------------	---

Særskilte anvisninger

Formålet med dette tekniske faktabladet er at brukeren skal kunne forsikre seg om at produktet er egnet for formålet. Bemerk at det alltid er brukeren som ansvarer for vurderingen om produktets egnethet og holdbarhet iht. gjeldende situasjon. Anvendelse av produktet som ikke entydig nevnes i dette tekniske faktablad kan kun utføres etter samråd med Sto Norge. Uten samtykke er anvendelse av produktet på egen risiko. Dette gjelder spesielt dersom produktet anvendes i kombinasjon med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på www.sto.no, og det er brukerens ansvar å sørge for at gyldig teknisk faktablad anvendes. Sto Norge ansvarer for at informasjon i dette tekniske faktabladet er korrekt. Eksempler på hva som ligger utenfor Sto Norge sitt ansvar er lagring, konstruksjon, bearbeiding, kompatibilitet med andre produkter, utførelse og lokale forhold.

Teknisk faktablad

Sto Putsbruk B

Sto Norge AS
Postadresse:
Waldemar Thranes gate 98A
N - 0175 Oslo
Besøksadresse:
Waldemar Thranes gate 98B
N - 0175 Oslo
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no