


Teknisk faktablad

Sto Putsbruk C

Mineralsk grunnpuss iht. EN 998-1,
klasse CS II, KC 50/50/670



Karakteristikk

- Anvendelse**
- ut- og innvendig
 - for gamle og nye bygninger

- Egenskaper**
- god vedheft på mineralske underlag

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisninger
Densitet tørrpulver		ca. 1600 kg/m ³	
Densitet våt puss		ca. 1900 kg/m ³	
Trykkfasthet		mørteltype CS II	
Luftinnhold		ca. 12 %	
Kornstørrelse		3 mm	
Maks. tykkelse pr. påslag		10 mm	
Min. tykkelse pr. påslag		5 mm	

Alle verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. Siden vi bruker naturlige råvarer i våre produkter, kan verdiene i enkelte leveranser avvike ubetydelig. Dette påvirker imidlertid ikke produktenes egenskaper.

Underlag

- Krav**
- Underlaget må være fast, rent, tørt, jevnt og bærekraftig samt gjennomfuktet slik at rett absorpsjonsevne oppnås.

Påføring

- Påføringstemperatur**
- Laveste påførings- og underlagstemperatur: +5° C.

- Blandingsforhold**
- 3,6 l vann pr. 20 kg
Vannbehov: ca. 18 %

- Klargjøring av materialet**
- Bland tørrmørtelen med vann i hurtiggående blander i 3–4 minutter eller saktegående blander i 7–10 minutter.

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.
	ved min. anbefalt sjikttykkelse	9,5 kg/m ²
	ved maks. anbefalt sjikttykkelse	19,0 kg/m ²

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Teknisk faktablad

Sto Putsbruk C

Grunning	Grunn med Sto Putsbruk A i et tynt sjikt, ca. 3 kg/m ² Lettbetong grunnes med Sto Putsbruk B.
Påføring	Pussmørtelen påføres for hånd eller sprøytes. Avdragning utføres med rettholt og komprimering med pussbrett. Ettervanning må utføres ved tørr og varm værtype. Sprøytbar med de fleste pusssprøyter som anvendes på markedet. Mørtelen må anvendes innen 2 timer etter tilblending. Ved varm værtype forkortes anvendelsestiden. Mørtel som har begynt å herde må ikke blandes med vann igjen, men kasseres.
Rengjøring av verktøy	Rengjør med vann etter anvendelse. Saml opp rengjøringsvann/skyllevann og avfallshåndter fagmessig.
Leveranse	
Farge	Sementgrå
Forpakning	20 kg, 1000 kg
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres tørt.
Lagringstid	Dette produktet er kromatredusert eller kromatfattig. Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026.
Merking	
Produktgruppe	Mineralsk grunnpuss
Sammensetning	Kalk, byggsement, natursand, luftporedanner, konsistensforbedrer
Sikkerhet	Produktet er merkepliktig iht. gjeldene EF-forordning. Hensynta sikkerhetsdatabladet!

Særskilte anvisninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.
Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Teknisk faktablad

Sto Putsbruk C

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no