


Teknisk faktablad

Sto Sockelputs

Mineralsk grunnpuss



Karakteristikk

- Anvendelse**
- ut- og innvendig
 - anvendbar under bakkenivå og på sokler
 - som grunnpuss på mineralske underlag
 - som grunnpuss på isolasjonsplater
 - for tynnsjiktet armering

- Egenskaper**
- høy vedheft
 - værbestandig
 - høy vannavvisning
 - høy vanndampgjennomslippelighet

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisninger
Densitet		1700 kg/cm ³	
Luftinnhold		20 %	

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav Underlaget må være fast, rent, tørt, jevnt og bærekraftig.

Klargjøring Kontroller det eksisterende beleggets bærekraft. Fjern belegg som ikke er bærekraftige. Ved behov grunnes mineraliske belegg med StoPrim Micro, StoPrim Silikat eller StoPrim Plex.

Påføring

Påføringstemperatur Laveste påførings - og underlagstemperatur: +5 °C

Blandingsforhold 20 kg Sto Sockelputs blandes med 3,7 l vann (5,4 vektdeler tørrpulver : 1 vektdel vann)
Vannbehov: 18,5 %

Klargjøring av materialet Hell opp vann og tilfør tørrmørtelen. Bland godt, og la det deretter hvile i minst 5 minutter før anvendelse.

Forbruk	Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
	tilsvarende 10 mm pusstykkelse pr. m ²	20,0	kg/m ²

Teknisk faktablad

Sto Sockelputs

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Påføring	Grovpuss/grunning: Utføres med Sto Sockelputs i ett sjikt på ca. 6–15 mm. Pussen dras på med stålbrett, avdragning utføres med rettholt eller stålbrett. Overflatebehandling utføres med plastbrett eller filsebrett. Ettervanning må utføres ved tørr og varm værtype. På StoTherm Fasadestystem påføres pussen på tørt underlag og må alltid armeres med Sto Armeringsnett.
Tørring, herding, overbearbeidingstid	Herder etter 4 timer.
Rengjøring	Rengjør med vann umiddelbart etter anvendelse.
Leveranse	
Farge	Sementgrå
Forpakning	20 kg, 1000 kg
Lagring	
Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt. Unngå direkte sollys.
Lagringstid	Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026.
Merking	
Produktgruppe	Mineralsk grunnpuss
Sammensetning	Sement, sand 0–1 mm, dispersjonspulver, hydrofoberingsmiddel, konsistensgiver.
Sikkerhet	Produktet er merkepliktig. Sikkerhetsdatablad finnes på www.sto.no Observer informasjonen angående produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.

Teknisk faktablad

Sto Sockelputs

Særskilte anvisninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk. Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no