


Teknisk faktablad

Stolit® MP

Organisk sluttpuss som modellerpuss



Karakteristikk

Anvendelse

- utvendig
- på murverk, isolerte og luftede fasader med grunnpuss
- på mineralske og organiske underlag
- ikke egnet for horisontale eller lutende værutsatte flater

Egenskaper

- utvendig puss iht. EN 15824
- høyeste sikkerhet ved påføring, verdibevaring, farge og stabilitet
- A2-s1, d0 iht. EN 13501-1
- med innkapslet filmbeskyttelse
- høy sprekk-, slag- og haglbeskyttelse i kombinasjon med StoTherm Classic®
- høy vanndampgjennomslippelighet
- høy vannavvisning
- værbestandig
- vannfortynnbar
- med høykvalitative marmorkorn fra naturlige forekomster

Utseende

- som modellerpuss
- som filset finpuss

Særskilte egenskaper / anmerkninger

- se Service / Silo-oversikt i produktprogrammet eller prislisten
- dersom valgt farge har en lysrefleksjonsverdi på ≥ 15 , er intet ekstra sluttbelegg nødvendig
- for filsede, vaskede finpusser kan to malingsstrøk være nødvendig for å utjevne fargen

Tekniske data

Kriterium	Standard/forskrift	Verdi/enhet	Anvisning
Densitet	EN ISO 2811	1,7–1,9 g/cm ³	
Diffusjonsekivalent luftsjiktkkelse	EN ISO 7783	0,28–0,33 m	V2 middels
Vanngjennomtrengningsgrad w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 lav
Vanndampdiffusjonsmotstandstall μ	EN ISO 7783	100–200	V2 middels
Brannegenskaper	EN 13501-1	A2-s1, d0	

Teknisk faktablad

Stolit® MP

Varmeledningsevne	DIN 4108	0,7 W/(m*K)
-------------------	----------	-------------

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

Underlag

Krav

Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig samt fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler. Fuktig eller ufullstendig herdet underlag kan føre til skader i etterfølgende belegg, som f.eks. bobledannelse og sprekker.

Dersom produktet anvendes som tynnsjiktet filset finpuss, kreves ekstra utjevne underlagssparkling. Områder i isolerte fasadesystemer med varierende materialer, f.eks. brannspærre eller brannspredningsbeskyttelse, sparkles før grunnpuss påføres.

Sjikttykkelser i isolert fasadesystem:

- Komplette pussystem: min. 4 mm
- Grunnpuksen under finpusspåføringen må være tykkere enn 3,0 mm.
- Anbefaling: Påfør ytterligere sjikt for å utjevne grunnpuksen og unngå merker fra underlaget.

Forberedelser

Kontroller om eksisterende belegg er bærekraftige. Fjern ikke-bærekraftige belegg.

Påføring

Påføringsbetingelser

Ikke påfør materialet i direkte, intensivt sollys eller på oppvarmede underlag.

Unngå store luftbevegelser under påføringen og den første tiden av tørkingen, ellers kan økende krympesprekker og porer oppstå i belegget.

Påføringstemperatur

Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C
Høyeste underlags- og lufttemperatur: +30 °C

Klargjøring av materialet

Klargjøring av materialet:

- Avhengig av vær- og underlagsforhold justeres påføringskonsistensen med så lite vann som mulig.
- Rør materialet godt om før påføring.

Dersom materialet påføres med maskin eller pumpe:

- Juster påføringskonsistensen.
- Intensivt farget materiale fortynnes ikke eller kun med lite vann.
- For stor fortynning forringer materialets egenskaper, f.eks. påføring, dekkevne og fargeintensitet.

Forbruk

Anvendelsesmåte	Forbruk ca.	
tynnsjiktet	1,50	kg/m ²
middelssjiktet	2,50	kg/m ²

Teknisk faktablad

Stolit® MP

tykksjiktet	4,00	kg/m ²
-------------	------	-------------------

Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.

Oppbygging**Grunning:**

Avhengig av underlagets type og tilstand kan stabiliserende, sugregulerende grunning være nødvendig.

Mellombelegg på bærekraftige, mineralske underlag:

På mineralske underlag anbefales anvendelse av absorpsjonsutjevner og vedheftforbedrende mellombelegg. Anvisning: Manglende mellombelegg kan påvirke påføringsegenskapene og produktets utseende.

Produkter: Sto Primer eller StoPrep Isol Q (alkalitetsisolerende)

Mellombelegg på bærekraftige, organiske underlag:

Anbefaling: Dersom sluttpussens farge avviker sterkt fra underlagets farge påføres et fargetilpasset mellombelegg. Dersom en sluttpuss med rillestruktur anvendes, påføres alltid et fargetilpasset mellombelegg.

Produkter: Sto Primer eller StoPrep Isol Q (alkalitetsisolerende)

Teknisk faktablad

Stolit® MP

Påføring

manuell, maskinell

Som regel er manuell etterbearbeiding av nylig påført sluttpuss nødvendig for å oppnå ønsket struktur og funksjonalitet.

Produktet påføres jevnt med en rustfri stålsparkel. Sjiktykkelse: min. 1 mm, stedvis maks. 5 mm. Avhengig av ønsket struktur struktureres overflaten med sparkel, børste, strukturrull, skje eller svamp. Produktet er filsbart. Ved større flater, avhengig av påføringsvilkår, må man regne med filmdannelse.

Anbefaling for påføring av en filset finpussoverflate:

Trinn 1: På det klargjorte underlaget påføres sluttpuss med kornet struktur K 1,5 med rustfri stålsparkel og trekkes lett av. Deretter arbeides overflødig pusspasta og struktorkorn inn i flaten med en plastsparkel. La overflaten tørke. Fjern utstående kornspisser med en bred sparkel.

Trinn 2: Anvendelse av modellerpuss som finpuss:

Påfør modellerpusen jevnt i en sjiktykkelse på ca. 1 mm. La overflaten så vidt begynne å herde og fils jevnt med et latekssvampbrett. Fukt latekssvampbrettet regelmessig med vann under filsingen, f.eks. med en sprayflaske.

Filsede eller vaskede modellerpussoverflater gir redusert beskyttelse mot alger og sopp. For å beskytte overflaten optimalt påføres to strøk med maling, f.eks. StoColor Silco.

Angitte verktøy er anbefalinger.

Tørrking, herding, overarbeiding

Produktet tørker fysisk gjennom vannavdampning. Større sjiktykkelser (> 2 mm), høyere underlags- og luftfuktighet, kondens, lave temperaturer og lav luftutveksling kan forlenge tørketiden avhengig av objektet.

Ved ugunstige værforhold må prinsipielt egnede beskyttelsestiltak foretas (f.eks. regnbeskyttelse) for de pågående eller nypåførte fasadeflatene.

Ved tørkeforhold på ca. +20 °C luft- og underlagstemperatur og 65 % relativ luftfuktighet samt avhengig av etterfølgende belegg (Sd-verdi), er produktet overbearbeidingsbar tidligst etter 24 timer.

Rengjøring av verktøy

Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Luftinneslutninger kan føre til bobler. Modeller pusen kun med tørt verktøy. Fare for flekkdannelse.

Leveranse

Farge

hvit, brytbar iht. StoColor System

Teknisk faktablad

Stolit® MP

Kontroll av charge og farge:

Kontroller om materialet tilsvarer den bestilte fargen før påføring.

Synlige farge- og teksturavvik mellom forskjellige charger og/eller tidligere leveranser er mulig. Påfør materiale med samme chargenummer på en flate. Forskjellige charger på en flate må blandes før påføring.

Fargestabilitet:

Værpåvirkning, UV-strålingens intensitet og fuktpåvirkning forandrer overflaten over tid. Synlige fargeforandringer er mulig. Denne forandringsprosessen påvirkes av material- og prosjektforhold. Anbefaling: Fargestabiliteten for intensive og/eller meget mørke farger forbedres med ekstra malingsstrøk.

Strukturkorn:

Som strukturkorn anvendes naturhvite marmortyper. Marmorens naturlige tekstur kan på enkelte steder synes som mørkere strukturkorn i slutt puss. Ved lyse og klare farger, spesielt klare gulfarger, kan fargen på strukturkornene flekkvis skinne gjennom den ferdige slutt puss. Marmorkorn kan i meget sjeldne tilfeller, grunnet naturlige bestanddeler som f.eks. pyritt, forårsake punktvis merker. Begge effektene tilsvarer grunnkarakteren til marmorfylt slutt puss og er et resultat av de naturlige egenskapene til råstoffene som anvendes. Dette er en iboende egenskap.

Fargenøyaktighet:

Vær- og prosjektforhold påvirker fargenøyaktigheten og fargejevnheten. Unngå følgende forhold (a–d) i hvert tilfelle:

- a. ujevn absorpsjon i underlaget
- b. varierende underlagsfukt i overflaten
- c. delvis kraftig varierende alkalitet og/eller bestanddeler i underlaget
- d. direkte sollys med skarpt avgrensede skygger på det fortsatt fuktige belegget

Utvasking av additiver:

Dersom vann, f.eks. dugg, tåke eller regn, kommer i kontakt med ennå ikke gjennomtørkede belegg kan additiver løses opp fra belegget og samles på overflaten. Om effekten er sterkt synlig eller ikke avhenger av fargens intensitet. Dette påvirker ikke produktets kvalitet. Effekten forsvinner ved ytterligere værpåvirkning.

Brytbar	Fargebryting med maks. 1 % StoTint Aqua er mulig.
Mulig spesialinnstilling	Det finnes ingen spesialinnstillinger for dette produktet.
Forpakning	spann

Teknisk faktablad

Stolit® MP

Lagring

Lagringsforhold	Lagres kjølig og frostfritt i tett tilsluttet originalforpakning. Beskyttes mot direkte sollys.
Lagringstid	Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen. Forklaring av chargenummer: tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026 Brukes umiddelbart etter åpning. Forurensninger kan redusere holdbarheten, f.eks. fra tilsmusset verktøy.

Merking

Produktgruppe	Fasadepuss
----------------------	------------

Sammensetning

Iht. "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk bransjeorganisasjon for overflatebelegg)
 polymerdispersjon
 titandioksid
 mineralsk fyllstoff
 aluminiumhydroksid
 silikatisk fyllstoff
 vann
 alifater
 glykoleter
 hydrofoberingmiddel
 dispergeringsmiddel
 fortykker
 fuktemiddel
 beskyttelsesmiddel for belegg på basis av terbutryn
 beskyttelsesmiddel for belegg på basis av 3-jod-2-propinylbutylkarbamat (IPBC)
 beskyttelsesmiddel for lagring på basis av BIT/MIT (1 : 1)

Sikkerhet

Produktet er merkepliktig iht. gjeldende EF-forordning.
 Hensynta sikkerhetsdatabladet!
 Sikkerhetsanvisning gjelder for bruksklart, uanvendt produkt.

Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 Unngå innånding av damp. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottaker for avhending eller leveres til kommunal miljøstasjon.

Teknisk faktablad

Stolit® MP

EUH211

Advarsel!! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no